

ETERNAL[®]

lesk akrylátový

● Výrobní číslo 9706

vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní vrchní lesklé nátěry dřeva a ocelových konstrukcí

Vlastnosti:

ETERNAL lesk akrylátový je univerzální jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **ETERNAL lesk akrylátový** tvoří lesklé nátěry s výbornou odolností na povětrnosti.

Oblast použití:

ETERNAL lesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním lesklým nátěrům dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, sádkartonu, betonu, vláknocementových výrobků a kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem. Je vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámu a těles ústředního topení.

Technické údaje:

Sušina	
odst. bílý, slonová kost	min. 50 hm. %
odst. palisandr	min. 44 hm. %
Spec. hmotnost	1,20 g/cm ³
pH	7,5 - 9,5
Konzistence (4 mm/23°C)	min 40 s
Zasychání st. 1	45 min.
st. 4	do 24 hod.
Lesk (st.)	1 - 2
Kryvost (st.)	2
Přilnavost (st.)	1
Odolnost hloubení	6 mm

Spotřeba:

0,28 - 0,33 kg/m² (2 vrstvy - konečný nátěr)

Odstín:

0100 - bílý, 0603 - slonová kost, 0290 - palisandr
Centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do světlých odstínů podle vzorkovnic CSA, Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF,BS 5252 F, Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03.

Balení:

0,7 kg plechovky, 5 kg plast. obaly, 10 kg plast. obaly - odstín bílý

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě +5°C až +25°C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

ETERNAL lesk akrylátový se nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný povrch štětcem, válečkem, nebo stříkáním, při teplotě podkladu a okolí v rozmezí +8°C až +25°C. Podle způsobu aplikace je možné nátěrovou hmotu ředit vodou v množství do 5 hm.% pro natě-

rání štětcem, válečkem a bezvzduchovým stříkáním a do 10 hm.% při vzduchovém stříkání.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu neošetřeného dřeva:

- 1) Odstranění pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem)
- 2) Napuštění povrchu **ETERNAL na dřevo napouštědlem** s ochrannými účinky proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a dřevokaznému hmyzu. V suchých interiérech je možné použít i penetrační nátěr **FORTE penetral**.
- 3) Lehké přebroušení za sucha brusným papírem č. 150 po 4 hod. od napuštění.
- 4) 1 až 2 nátěry barvou **ETERNAL na dřevo základní** případně **ETERNAL mat akrylátový** stejného nebo blízkého odstínu s konečným nátěrem. Interval mezi jednotlivými nátěry je 4 - 6 hod. (20°C). Doporučujeme přebroušení jednotlivých vrstev za sucha brusným papírem č.220.
- 5) 2 až 3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**

Doporučený postup pro úpravu již ošetřeného dřeva:

- 1) Obroušení starého nátěru za sucha brusným papírem č. 150
- 2) 2 až 3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**, interval mezi nátěry 4 - 6 hod.

Doporučení:

ETERNAL lesk akrylátový je výhodné nanášet válečkem, vhodné je i použití speciálních štětců pro akrylátové barvy. Na větší celistvé plochy se doporučuje aplikace stříkáním. Na barevně nejednotných podkladech a při výrazném rozdílu odstínu podkladu a nového nátěru (černý podklad, bílý vrchní nátěr) doporučujeme provést nejprve dva nátěry barvou **ETERNAL mat akrylátový** odstínu blízkého s vrchním lesklým nátěrem.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu kovových výrobků a ocelových konstrukcí:

- 1) Dva nátěry antikorozní základní barvou **ETERNAL antikor alkydový** nebo **ETERNAL antikor akrylátový**. Celková tloušťka nátěru min. 80 μm.
- 2) Přebroušení nátěru brusným papírem č. 220
- 3) Dva až tři nátěry disperzním lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**. Doba zasychání jednotlivých vrstev 4 až 6 hod.

Nátěry minerálních podkladů:

Minerální podklady je nutné zbavit všech vrstev malířských barev a nepřilnavých nátěrů. Dostatečně zkarbonatovaný povrch se nejprve napustí penetračním přípravkem **FORTE penetral** a po 4 hod. se provedou dva až tři nátěry disperzním lesklým emailem **ETERNAL lesk**

ETERNAL[®]

lesk akrylátový

akrylátový s přestávkou mezi dvěma nátěry 4 až 6 hod.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL lesk akrylátový** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.